

**SMARTPRIMER**

Refª 5470 ITC nº 1076

JUL-2024 (PP0685)



**Smartprimer** é um primário com textura ultra fina que facilita a regularização do suporte e assegurar a máxima aderência das tintas e massas de acabamento em sistemas térmicos (ETICS).

- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Textura Ultra Fina**
- Superfícies: **Argamassas de barramento**
- Cores disponíveis: **Branco e cores afinadas**


 5L  
15L

**PROPRIEDADES**

- Regularizador de absorção
- Excelente opacidade, Tintável
- Promove a aderência das tintas de acabamento
- Promove a aderência das massas de acabamento
- Utilização em Sistema Térmico (ETICS)
- Elevada permeabilidade ao vapor de água (V1: >150 g/m<sup>2</sup>/dia)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Rendimento:**  
7-9 m<sup>2</sup>/L (por demão)  
(Obs.: Depende da porosidade da superfície)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 1h
- **Secagem repintura:** Aprox. 24h  
(Obs.: (a 23°C e 50% HR))
- **Densidade:** 1,55±0,05 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 75 - 85 P Brookfield M6V50 20°C
- **pH:** 8-9
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 45,7 ± 2,0%
- **Teor de sólidos (em peso):** 65,9 ± 2,0%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 4 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

- Após preparação as superfícies devem estar bem coesas, secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

### Superfícies antigas:

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão de água e de seguida aplicar **Dyruwash ref<sup>®</sup> 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Se o suporte estiver em gizamento aplicar uma demão de **Dyrufix Aqua**, sem diluição.

### Superfícies novas:

- Remover as areias soltas.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição.

## APLICAÇÃO

---

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de primário.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, rolo ou pistola airless.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Água e detergente.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

### **PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:**

- Minimizar o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recuperar a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o



impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

**GESTO RESPONSÁVEL:**

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

---

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

[www.dyrup.pt](http://www.dyrup.pt) | [www.bondex.pt](http://www.bondex.pt)

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

