

PRIMÁRIO PARA MADEIRAS

Refª 1410 ITC nº 292

DEZ-2017 (PP0044)



- Primário formulado com base em resina alquídica, pigmentada de modo adequado à utilização em sistemas de pintura para madeiras.
- Brilho **Fosco**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Madeira**
- Cores disponíveis: **Branco**



PROPRIEDADES

- Fácil aplicação e lixagem
- Bom poder de cobertura
- Secagem rápida
- Para superfícies porosas não alcalinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 8-10 m²/L
- **Secagem ao tato:** Aprox .1h
- **Secagem repintura:** Aprox .6h
- **Densidade:** 1,539 (branco) (a 23°C)
- **Viscosidade:** 75-85 s ISO 6 (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** 40°C
- **Teor sólidos (%v/v):** 53,5%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 350 g/l. Este produto contém no máx. 350 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.
- Proceder a uma lixagem global para alisar ou abrir os poros da madeira sempre no sentido dos veios da madeira. Usar sucessivamente lixas com grão mais fino. Alternativamente pode usar-se sistemas de limpeza adequada à dimensão do trabalho a executar.

Madeiras com algas, fungos, manchas ou descoloração:

- Limpar com produtos em gel à base de ácido oxálico. Enxaguar profundamente e deixar secar bem antes de aplicar o produto

Madeira resinosa:

- Limpar a resina esfregando vigorosamente com um trapo embebido em diluente celuloso até eliminar a resina. Na zona dos nós da madeira, remover a resina acumulada usando alternativamente a chama de maçarico e limpeza, Recomendamos as precauções necessárias para não danificar a madeira com calor excessivo e também em termos de segurança.

Pinturas de Raiz

- Aplicar o Imunizador **Xylophene SOR2**.

Repinturas

- Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente (se necessário poderá usar o **Decapante Universal refª 8015**), efetuar uma lixagem geral. Aplicar o esquema para a pintura de raiz.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar uma demão de Primário para Madeiras, depois das superfícies devidamente preparadas, sem diluição.
- No interior realizar o trabalho em locais ventilados ou confinados com extração. No exterior evitar atividades cuja exposição seja superior a 4h. Usar equipamento de acordo com norma EN140, com filtro do tipo A/P2 ou melhor

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Sintético refª 8003

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto em madeiras com um teor de humidade superior a 15% (madeiras pobres) ou 18% (madeiras exóticas) ou quando a humidade relativa superior a 80%
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

