



**Selante Aquoso** formulado a partir de uma emulsão aquosa 100% acrílica, para aplicação como primário antes das tintas plásticas de acabamento. Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas.

- Brilho: **Acetinado**
- Acabamento: **Liso**
- Aspeto: **leitoso** dentro da embalagem
- Suportes: **Alvenaria, estuques, gesso cartonado, reboco cimento**
- Cor disponível: **Incolor** (depois de seco)



## PROPRIEDADES

- Boa adesão
- Proporciona melhor acabamento
- Bom poder selante
- Evita o aparecimento de manchas
- Bom poder fixador

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** 1 a 4 horas
- **Secagem para acabamento:** 1 a 4 horas

(Obs.: 23°C e HR<60%)

- **Densidade:** 1,01 ± 0,03 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 75 ± 3 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 8,9 ± 1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 10 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar (no exterior, usar máquina de alta pressão com água) e aplicar uma demão de **Dyruwash ref<sup>®</sup> 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de usar.
- Sem diluição.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão geral de **Seláqua ref<sup>®</sup> 5080**, distribuindo-o uniformemente, sem camada excessiva.
- Em reparações, aplicar previamente o produto na respetiva área.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O Seláqua não se destina a impedir a penetração da humidade. Aliás, só deve ser aplicado sobre superfícies bem secas.
- Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas.
- Se deixar ultrapassar os tempos de secagem, é necessário efetuar uma lixagem geral com uma lixa de grão 180, seguida de uma demão fina de produto.
- Não aplicar o produto com a humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyruup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

