



Tinta acrílica de base aquosa desenvolvida para proteger, decorar e renovar divisões com problemas de humidade.

- **Produto 2 em 1:** Proteção e decoração de paredes e tetos húmidos.
- Pode ser aplicada diretamente a suportes com humidade, fazendo barreira à infiltração de água e resistindo à humidade interior.
- Reage com a água contida nas paredes eliminando manchas de humidade, reduzindo a possibilidade de formação de salitre, o amarelecimento e empolamento da pintura.
- Acabamento: **Liso**
- Brilho: **Acetinado**
- Suportes: **Alvenaria, Estuque, cimento, betão, pedra e tijolo**
- Cores disponíveis: **Branco tintável**



PROPRIEDADES

- Cheiro suave
- Aplicável sobre suportes húmidos (em fase de secagem) mas não sujeitos a pressão de água
- Microporoso
- Pode ser repintado por outras tintas microporosas
- Pode ser tintado com corantes universais (até 3%)
- Lavável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10 m²/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 2 horas
- **Secagem repintura:** após 6 horas
- **Secagem total:** aprox. 12 horas
(Obs.: a 20°C e HR 50%)
- O rendimento e secagens variam de acordo com o modo de aplicação, estado e porosidade do suporte e/ou as condições climatéricas.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 15 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar preferencialmente secas ou em fase de secagem (humidade <20%), sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder às reparações necessárias com o **Dyru-estruque refª 5920**.
- Em superfícies em novas, pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **Anti-Salitre refª 8780**.
- Na preparação das restantes superfícies, realizar uma lixagem geral em toda a área a pintar com uma lixa de 220-240.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 demãos de **Anti-humidade**.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
- Aconselhamos a realizar o trabalho com o mesmo lote de produto, e se afinar cores, misture todas as embalagens antes da aplicação.
- Não aplicar em um substrato com um teor de humidade > 20% ou em substratos molhados.
- Não pulverizar.
- Realize o trabalho numa divisão bem ventilada, em caso de ventilação insuficiente, utilize um ventilador.
- Em caso de humidade devido a infiltração em contra pressão ou numa divisão enterrada/semi-enterrada, impermeabilizar previamente no exterior.
- Não lavar antes de 3 semanas de secagem.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 25°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrupt.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

