



Tinta plástica baseada em emulsão aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentos rigorosamente selecionados, especialmente desenvolvida para a proteção e decoração de paredes, tetos e fachadas.

- Brilho: **Semi-mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, estuque e gesso cartonado.**
- Cores disponíveis: **Branco e Bases 10, 20, 30**


CHROMATIC®

 0,75L
5L
15L


PROPRIEDADES

- Excelente poder de cobertura
- Excelente retenção de cor
- Excelente resistência à intempérie
- Acabamento perfeito
- Lavável
- Resistente a fungos e algas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12-16 m²/L (por demão) (Obs.: dependendo da superfície)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 24h
- **Densidade:** 1,40 ± 0,03 % (a 23°C)
- **Viscosidade:** 90-95 KU (a 23°C)
- **Brilho:** Semi-mate
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 41,5 ± 1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar bem secas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

Exterior:

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão de água e de seguida aplicar **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas aplicar uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Primário Aquoso Branco refª 5415**.

Interior:

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder às reparações necessárias com o **Dyru-estruque refª 5920**.
- Na existência de manchas de nicotina, fumo ou de outras "sujidades", aplicar uma demão de **Dyrublock refª 5300**.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas aplicar uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Primário Aquoso Branco refª 5415**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
 - 1ª demão: 10 a 15%;
 - Restantes demãos: até 10%;

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar **2-3 demãos** da tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C .

- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C , em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

