




Impermeabilizante multi-usos formulado a partir de resina acrílica em fase aquosa.

- Forma uma película transparente 100% impermeável com resistência à fissuração e agressões climatéricas.
- Ideal para todas as superfícies verticais e horizontais (cozinhas, casa de banho, garagem, terraço, varandas, fachadas, muros ou telhados).
- Repara e renova todas as superfícies no exterior (terraço, fachada ou telhado) e interior do chão ao teto (incluindo cozinha e casa de banho).
- Acabamento: **Liso**
- Brilho: **Semi acetinado**
- Suportes: **Alvenaria, gesso, cimento, betão, metal, vidro, pedra, telha, cerâmica e madeira**
- Cor disponível: **Incolor**



PROPRIEDADES

- Boa aderência sobre vários suportes
- Fácil aplicação
- Microporoso e transparente
- Flexível
- 100% à prova de água
- Resiste a projecções de água
- Resistente às agressões climatéricas (Intempérie, UV e variações de temperatura)
- Resistência à fissuração do suporte
- Resiste a tráfego pedonal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10m²/L (por demão)
- **Consumo:** 0,1L/m² (por demão)
- **Secagem ao tato:** 6 horas
- **Secagem repintura:** 6 horas
- **Secagem total:** 24 horas

(Obs.: a 20°C e HR 50%)

• O rendimento e secagens variam de acordo com o modo de aplicação, estado e porosidade do suporte e/ou as condições climáticas.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 25 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, compactas, desengorduradas, isentas de poeiras, gelo e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar que o produto sofra o fenómeno de poça).

- Tratamento de fissuras (entre 0,2 mm e 2 mm): Avivar a fissura.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em substratos metálicos, aplicar um primário anticorrosivo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 demãos de Impermeabilizante.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
- Tome todas as precauções necessárias para uma circulação segura em telhados.
- É aconselhável aguardar 24 horas antes de poder circular livremente sobre o revestimento aplicado, ou seja, o tempo de secagem completo do filme.
- O Produto é adaptado a um tráfego de pedestres privado: não adequado para tráfego intenso de pedestres ou tráfego de veículos.
- Não é adequado para a reparação de fendas superiores a 2 mm.
- Não cubra gravilha ou terra.
- Pode ocorrer um fenómeno de branqueamento da película em caso de exposição prolongada à água, que desaparecerá assim que o produto estiver completamente seco.
- Não resiste a água estagnada. Não é adequado para piscinas, tanques e lagos.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 25°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

