

IMPERMEABILIZANTE PAVIMENTOS

Refª 8815 ITC nº 1025

JUN-2020 (PP0542)



Revestimento impermeabilizante acrílico de base aquosa, versátil e flexível para pavimentos, que colmata fissuras e defeitos de impermeabilização em todas as superfícies no exterior transitáveis.

- **Ação 3 em 1:** Renova, protege e decora pavimentos no exterior.
- Forma uma película 100% impermeável com alta resistência à fissuração e agressões climatéricas.
- Ideal para terraços, varandas, alpendres e telhados planos transitáveis.
- Acabamento: **Liso**
- Brilho: **Acetinado**
- Suportes: **Alvenaria, gesso, cimento, asfalto, alumínio, laje, betonilha, ladrilhos, argila**
- Cor disponível: **Cinzentos**



PROPRIEDADES

- Boa aderência sobre vários suportes
- Resistente às agressões climatéricas (Intempérie, UV e variações de temperatura)
- Resistência à fissuração do suporte
- Resiste a tráfego pedonal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 1,4m²/L, para o total de demãos com tela: 1m²/L
- **Consumo:** 0,7L/m², para o total de demãos
- **Secagem ao tato:** 6 horas
- **Secagem repintura:** após 24 horas
(Obs.: a 20°C e HR 50%)
- **Espessura húmida recomendada por demão:** 250 a 300µm
- O rendimento e secagens variam de acordo com o modo de aplicação, estado e porosidade do suporte e/ou as condições climatéricas.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 3 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, compactas, desengorduradas, isentas de poeiras, gelo e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar que o produto sofra o fenómeno de poça).

- Tratamento de fissuras (> 0,2 mm): Avivar a fissura e reparar com uma massa adequada.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em substratos novos, aplicar previamente uma demão de **Impermeabilizante Pavimentos** diluída com 25% de água potável e deixar secar 2h.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar 2 demãos de **Impermeabilizante Pavimentos** diluídas com 50% de água potável.
- Em substratos metálicos ferrosos, aplicar um primário anticorrosivo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição, excepto aplicação à pistola: Adicionar ao produto 5 a 10% de água potável.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de Impermeabilizante.
- Reparação de fissuras (entre 0,2 mm e 2 mm) e defeitos de impermeabilização: imediatamente após a primeira demão, impregnar a TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES no produto ainda fresco. Cubra-a bem com o produto e deixe secar 24 horas antes de aplicar a segunda demão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo, escova ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Com água e detergente, imediatamente após a aplicação.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não é adequado para a reparação de fissuras superiores a 2 mm (requer reparação com alvenaria).
- Não aplicar sobre gravilha ou terra. Para impermeabilização de outros pavimentos, consulte o nosso serviço técnico.
- É aconselhável esperar 3 a 4 dias para circular livremente sobre o revestimento aplicado, ou seja, o tempo de secagem completa do filme.
- O Produto é adaptado a um tráfego de pedestres privado: não é adequado para tráfego intenso de pedestres ou tráfego de veículos.
- Impermeabilize no mínimo 10 a 15 cm além da área necessária.

- Não resiste a água estagnada. Não é adequado para piscinas, tanques e lagos.
- Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
- Não aplicar em superfícies quentes ou húmidas, em caso de risco de chuva/neve/geada no prazo de 24 horas, com vento forte ou em pleno sol.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 25°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

