



Tinta formulada com base em resinas estireno-acrílicas em dispersão aquosa, desenvolvida especialmente para aplicação em **gesso cartonado**.

Pode ser utilizado como primário e acabamento.

- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Gesso cartonado, estuque**
- Cor disponível: **Branco e Cores (a partir do Branco)**



PROPRIEDADES

- Lavável (Norma EN ISO 11998 - Classe 3)
- Fácil aplicação
- Excelente cobertura
- Boa brancura e acabamento
- Boa capacidade de uniformização de absorção
- Primário e acabamento (2 em 1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 7-10 m²/L (por demão) (Obs.: Dependendo do tipo de suporte ou modo de aplicação)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 minutos
- **Secagem repintura:** min. 4 horas
- **Secagem total:** Aprox. 12 horas
(Obs.: a 23°C e Hr < 60%)
- **Densidade:** 1,68 ± 0,05 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 105-110 KU (a 23°C)
- **pH:** 9,0-10,0 (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 46,0 ± 1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar bem secas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder às reparações necessárias com o **Dyruetruque refª 5920**.

Em repinturas:

- Na existência de manchas de nicotina, fumo ou de outras "sujidades", aplicar uma demão de **Dyrublock refª 5300**.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **DIP Fix WB refª8655** ou **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Primário Aquoso Branco refª 5415**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
 - 1ª demão – 10 a 15%;
 - Restantes demãos – até 10%;

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, **aplicar 2-3 demãos** de Dyruplad.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo antigota ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrupt.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

