



- Tinta plástica formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada, especialmente concebida para interiores e exteriores.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Estuque e reboco**
- Cores disponíveis: **Branco e Base 10**



## PROPRIEDADES

- Resiste a fungos
- Lavável
- Uma demão
- Excelente aplicabilidade

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:**  
Superfícies lisas: 12-16 m<sup>2</sup>/L (por demão)  
Superfícies rugosas: 6-8 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 30 min
- **Secagem repintura:** Aprox. 4 h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,61 ± 0,03 (branco) (a 23°C)
- **Viscosidade:** 100 ± 5KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 44,4 ± 1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desgorduradas e secas.
- Em paredes novas ou em repinturas sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma lavagem geral e desinfeção com Dyruwash refª 9360.
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente e reparar as fissuras ou imperfeições.
- Em superfícies porosas ou pobres aplicar uma demão com um primário fixador DIP Fix refª 8655 ou Seláqua refª 5080, seguida de uma demão de preparação com o produto Dyruplad ref. 5112 no interior ou Dyprolite ref 20416 no exterior.
- Em repinturas de superfícies de estuque ou de roscone em bom estado, basta aplicar uma demão de preparação com Dyruplad ref. 5112, ou Dyprolite ref 20416 no exterior.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

## APLICAÇÃO

---

- Aplicar 1 demão de 003 na superfície devidamente preparada, sem diluição, distribuindo bem a tinta na superfície e afagar sempre com o rolo no mesmo sentido. Em fundos muito contrastantes pode necessitar de duas demãos diluídas com 10% de água potável.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, rolo anti gota ou pistola

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Água e detergente

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Na pintura de fundos contrastantes pode necessitar de uma segunda demão.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

---

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

