



- Estuque sintético, formulado a partir de emulsão aquosa especial e pigmentação criteriosamente escolhida.
- Para regularização de superfícies no interior. Pode também ser usado para nivelamento de superfícies texturadas, para posterior repintura com uma tinta lisa.
- Acabamento **Liso**
- Brilho **Mate**
- Suportes: **Superfícies de betão, argamassas de cimento ou gesso, alvenaria de blocos de betão de argila expandida**
- Cores disponíveis: **Branco**



## PROPRIEDADES

- Rápido endurecimento
- Bom poder de enchimento
- Garante a coesão do revestimento
- Excelente aplicabilidade

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 1,5 – 2,5 kg/m<sup>2</sup> (Obs.: Em função da superfície a regularizar)
- **Secagem ao tato:** aprox 1 h (a 23°C)
- **Secagem sobrepintura:** aprox 24 h  
(Obs.: em função da temperatura, humidade ambiente e espessura da camada.)
- **Enrijamento total:** 6 a 24 horas após a aplicação
- **Densidade:** 1,80 (a 23°C)
- **Viscosidade:** Massa de estuque
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 52,9 %

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

Se houver dúvidas na coesão da superfície, aplicar um primário adequado antes do estuque.

- Sobre superfícies pintadas remover toda a tinta mal aderente e desinfetar em caso de contaminação por fungos.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Não aplicável

## APLICAÇÃO

- Aplicar 1 ou várias demãos finas de Dyru-Estuque (dependendo do estado da superfície), normalmente sem diluição. Alisar cada camada de estuque pressionando fortemente a talocha inclinada cerca de 45º. Repetir o processo até se atingir a camada e o acabamento desejado
- Para se obter maior rendimento, pode efectuar-se o espalhamento por projecção com pistola airless, seguido de um alisamento com a talocha de inox afiada.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Talocha metálica e talocha de inox afiada, Pistola airless

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e sabão

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O **Dyru-Estuque** proporciona, por si só, uma superfície muito branca e lisa. No entanto para maior “riqueza” de acabamento pode ser pintado com diversos tipos de tintas.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou superior a 35ºC.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyru.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

