



• Telhas é uma tinta formulada com base em resinas acrílicas, com características de resistência à acumulação de sujidades e excelente resistência à intempérie. Pode ser aplicada em telhas convencionais, de fibrocimento e de betão, entre outras.

- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Cimento, Pedra, Telha, Tijolo**
- Cores disponíveis: **Preto, Telha Barro, Telha Tradicional**



PROPRIEDADES

- Excelente adesão
- Boa impermeabilidade à água líquida
- Permeável ao vapor de água
- Alta resistência aos raios UV
- Excelente resistência à intempérie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 6-12 m²/L (Obs.: depende do tipo/estado e porosidade do suporte)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 1-2h
- **Secagem repintura:** Aprox. 4-6h
- **Densidade:** 1,28 (valor médio)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 30,0%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desgorduradas, desinfetadas e secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
- Em superfícies porosas ou pobres: Aplicar uma demão com o primário fixador **DIP Fix refª 8650**.
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e desinfetar com uma demão de **Dyruwash refª 9360**, procedendo depois como se de uma superfície nova se tratasse.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Aplicar 2 demãos de tinta na superfície devidamente preparada.
- A espessura recomendada é de 100µm húmido e 30µm seco.
- Se for necessário utilizar mais do que uma embalagem da mesma cor na mesma parede, misturar as embalagens entre si antes da tinta ser aplicada.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e sabão imediatamente após utilização.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 10°C ou se houver iminência de chuva.
- O produto deve ser guardado num ambiente seco, fresco e ao abrigo da geada, em embalagem original e fechada. Para evitar derrames a tinta deve ser armazenada e transportada em posição segura na vertical.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS**: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

