

VERNIZ PARA BETÃO

Refª 5050 ITC nº 487

DEZ-2017 (PP0143)



- Verniz baseado em emulsão aquosa 100% acrílica.
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Transparente Liso**
- Suportes: **Pedra, cimento, betão, não transitáveis**
- Cores disponíveis: **Incolor**



PROPIEDADES

- Boa resistência à alcalinidade
- Fácil Aplicação e boa aderência
- Boa resistência no exterior
- Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Rendimento:

Betão descobrado e pedra: 10-12 m²/L (por demão)

Cimento afagado: 8-10 m²/L (por demão)

(Obs.: **Nota:** estes rendimentos são valores médios, que dependem de factores estranhos ao verniz)

- **Secagem ao tato:** aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,029 (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 23,2 ±1,0%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 40 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas.
- No caso de repinturas, remover o filme do verniz antigo mal aderente e proceder a uma limpeza geral.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Aplicar 2-3 demãos directamente sobre superfícies de betão e de pedra, diluir com 5% de água potável na 1ª demão e sem diluição nas demãos seguintes.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou escova

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto pode ser aplicado por cima de tintas plásticas.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

