

BETUME PARA MADEIRA

Refª 2210 ITC nº 554

DEZ-2017 (PP0145)



- Massa/betume à base de resinas alquídicas/uretanadas em fase solvente para madeira.
- É um produto especialmente concebido para a regularização/nivelamento de superfícies de madeira, em interior e exterior, para posterior pintura.
- Permite a obtenção de uma superfície muito dura e pouco absorvente destinada a receber produtos de acabamento de alta qualidade.
- Suportes: **Madeiras**
- Cores disponíveis: **Branco**

**PROPRIEDADES**

- Secagem rápida
- Elevado grau de aderência e poder de enchimento.
- Fácil lixagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** Variável consoante o estado da superfície
- **Secagem ao tato:** 2 a 3 horas (a 23°C)
- **Secagem repintura:** 24 horas
- **Densidade:** 2,0 ± 0,1
- **Teor de sólidos (%p/p):** 88 ±1%
- **Resistência ao fogo:** Boa resistência ao fogo. Classificação M0 (CSTB relatório nº 96.42.394)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.
- Deve-se aplicar previamente um primário adequado – Primário para madeira refª 1410 ou o Primário Multi-usos refª 1495.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar perfeitamente o produto dentro da embalagem.

APLICAÇÃO

- **Madeiras novas** – Após aplicação do primário adequado, aplicar o Betume para Madeira, com o auxílio de uma betumadeira, em camadas finas até obtenção da regularização/nivelamento da superfície. Após secagem do betume, lixar com lixa nº 180-220 e aplicar se necessário, o **Primário Aparelho Isolante refª 1189** e o produto de acabamento (**Esmaltes Aquosos ou Sintéticos**).
- **Madeiras anteriormente pintadas** – proceder a uma cuidadosa raspagem das zonas degradadas e proceder de seguida como para as madeiras novas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Betumadeira

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Com o **diluyente Sintético refª 8003**, seguido de água e sabão.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Para prevenir a secagem em embalagens abertas, alisar o produto não consumido e cobri-lo com papel vegetal ou com um pouco de água, que deve ser removida antes da nova utilização.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 5°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

