

## TINTA PLÁSTICA SUPRA SILK

Refª 20540 ITC nº 817

DEZ-2017 (PP0041)



- Tinta plástica acetinada formulada com emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria e estuques**
- Cores disponíveis: **Branco, tintável a partir do branco**



### PROPRIEDADES

- Lavável
- Boa lacagem
- Bom poder de cobertura

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10-15 m<sup>2</sup>/L (Obs.: A espessura de filme seco recomendado é de 100 µm)
- **Secagem ao tato:** Aprox .30 min
- **Secagem repintura:** Aprox . 4-6h
- **Secagem total:** Aprox .12h
- **Densidade:** 1,29 ±0,03 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 95-100 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 40,4 ±1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e preferencialmente secas.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.

### Casos especiais:

- Superfícies caídas, pinturas ou paredes a gizar: antes da aplicação de Tinta Plástica Supra Silk escovar cuidadosamente e aplicar **DIP Fix WB refª 8555 ou DIP Fix SB ref. 8650**.
- Nos locais propícios ao desenvolvimento de fungos e algas (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar Tinta Plástica Supra Silk com 2,5 - 3% em volume de aditivo **Anti-Algas e Fungos refª 5320**. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com **Dyruwash refª 9360**.
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar Tinta Plástica Supra Silk com 10% em volume de **aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310**. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com **Dyruwash refª 9360**.
- Superfícies com absorção intensa ou não uniforme: aplicar previamente o selante aquoso **Seláqua refª 5080**. Em casos extremos aplicar uma demão de tinta plástica (por exemplo Tinta Plástica Super), convenientemente diluída antes do Tinta Plástica Supra Silk.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar o produto muito bem antes de aplicar.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos de **Tinta Plástica Supra Silk**, sem diluição.
- No entanto, sempre que as condições de trabalho o justifiquem, poderá ser diluída até 10% com água

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e sabão

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Sendo esta tinta tintável no sistema Dyrumatic a partir da cor branca, são possíveis pequenas variações nas cores depois de secas. Recomendamos a mistura prévia das embalagens necessárias para pintar cada dependência da casa.
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

