



- Primário formulado à base de resinas de pliolite, especialmente desenvolvido para reforçar a proteção de fachadas em alvenaria e melhorar a aderência das tintas de acabamento.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão e estuque**
- Cores disponíveis: **Branco**



PROPRIEDADES

- Propriedades anti alcalinas
- Uniformiza a absorção do suporte
- Boa adesão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 7-9 m²/L (por demão) (Obs.: dependendo da superfície)
- **Consumo:** 0,75L ± 6,5 m²
- **Secagem ao tato:** Aprox. 1 a 2 horas
- **Secagem para acabamento:** Aprox. 4 horas
- **Densidade:** 1,45 ± 0,5 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 80-90 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 40 ± 1 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 15 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar (no exterior, usar máquina de alta pressão com água) e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de **Dyprolite**.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyruw.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

