

**DYRUTEX ANIV 18L**

Refª 5111 ITC nº 1079

JUL-2024 (PP0691)



- Tinta plástica baseada em emulsão orgânica de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada, para aplicação no **exterior**, otimizada para aplicação no **interior**.
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão estuque e gesso cartonado**
- Cores disponíveis: **Branco**

**PROPRIEDADES**

- Boa resistência à esfrega
- Boa retenção de cor
- Excelente aplicabilidade
- Excelente cobertura
- Excelente resistência à Intempérie
- Boa resistência a fungos e algas
- Classificação Reação ao Fogo (EN 13501-1:2018-en): **Classe B-s1,d0** (Consultar em [dyrup.pt](http://dyrup.pt))

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Rendimento:** 12-16 m<sup>2</sup>/L (por demão) (Obs.: dependendo da superfície)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,43 ± 0,03 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 105 ± 5 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 38,3 ± 1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes e eventuais escorridos do cimento (leitadas).

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão com água e de seguida aplicar **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas aplicar uma demão de **Dyrufix Aqua refª 4907** ou **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Dyruprimer refª 5415**.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
  - 1ª demão: 15 a 20%;
  - Restantes demãos: até 10%;

## APLICAÇÃO

---

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de tinta.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, rolo ou pistola.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Água e detergente.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

### **PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:**

- Minimizar o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recuperar a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.

- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

**GESTO RESPONSÁVEL:**

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

---

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

[www.dyrup.pt](http://www.dyrup.pt) | [www.bondex.pt](http://www.bondex.pt)

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

