

TINTA PLÁSTICA TEXTURADA

Refª 20502 ITC nº P03

DEZ-2017 (PP0037)



- Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Texturada**
- Suportes: **Alvenaria, estuque**
- Cores disponíveis: **Branco e Bases 10**



PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Boa adesão
- Bom aspeto decorativo
- Boa resistência à intempérie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 0,8-1,3 m²/l (Obs.: Em função do estado da superfície e do relevo pretendido)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 2h
- **Secagem repintura:** Aprox .6h
- **Secagem total:** Aprox .12h
- **Densidade:** 1,59 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 128 - 133 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (%p/p):** 56,2 ±1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360

Casos especiais:

- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Fix refª 8655 ou Seláqua refª 5080.
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.
- Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 3% em volume de Aditivo Anti-algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash refª 9360, para uma melhor desinfecção.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar a tinta, espalhando generosamente o produto com escova ou rolo, uniformizando logo de seguida com a escova (de preferência) ou com o rolo alveolado adequado ao relevo pretendido.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções: máx 15% na demão de preparação; sem diluição na demão de acabamento.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou escova.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Diluído com cerca 10-15% de água, pode ser aplicado em superfícies areadas ou texturadas como primário texturado, para incrementar a aderência das tintas texturadas, massas de revestimento ou membranas elásticas.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

