



Revestimento de poliéster uretano monocomponente para suportes em metal como gradeamentos e portões.

- Brilho: **Brilhante**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Metais**
- Cores disponíveis: Cores afináveis em **catálogo RAL**



PROPRIEDADES

- Excelente aplicação
- Secagem rápida
- Boa adesão
- Alto brilho
- Boa retenção de cor e brilho
- Excelente lacagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 14,3 m²/L (para 35µm)
 - **Secagem ao tato:** 1 hora
 - **Secagem repintura:** 8 horas
- (Obs.: 20°C)
- **Enrijamento total:** 4 dias
 - **Densidade:** 1,1 Kg/L
 - **Teor de sólidos (em volume):** 53±3%
 - **Espessura seca recomendada:** 30-70 µm

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. 500 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, isentas de poeiras, gordura, óleo e partículas não aderentes.

- Remover o óleo, a gordura e todas as outras contaminações superficiais por meio de limpeza alcalina ou de alta pressão (vapor) em combinação com detergentes apropriados.
- Remover a ferrugem e os revestimentos soltos por raspagem e escova de arame para St 3 (ISO 8501-1: 1988). Se necessário limpar com jato abrasivo ligeiro ou lixagem ligeira.
- Em superfícies já pintadas em bom estado, deve-se fazer uma lixagem prévia para criar ligeira rugosidade e melhorar a adesão do produto.
- Em aço, decapar segundo ISO-Sa2½ e realizar um tratamento mecânico no mínimo segundo ISO-St2.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto.
- Sem diluição.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar uniformemente 2 a 3 demãos de produto.
- Espessura seca recomendada: 35 a 70 µm, dependendo do sistema.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha e rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente 21-06.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A temperatura da superfície durante a aplicação e cura deve estar 3°C acima do ponto de orvalho.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 15°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

