



Corrostop TT é um esmalte anti-corrosivo aquoso à base de acrilato, especialmente desenvolvido para metais leves e metais ferrosos.

- Funciona como primário e acabamento em pinturas novas, repinturas ou superfícies com ferrugem, fornecendo um acabamento perfeitamente liso.
- A sua fórmula de nova geração, cria um revestimento altamente elástico, evitando que lasque ou despele, e extremamente resistente às condições climáticas.
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Metais leves e ferrosos** (galvanizado, Alumínio, ferro, aço...)
- Cores disponíveis: **Branco** (RAL 9003), **Castanho** (RAL 8017), **Cinza Prata** (RAL 7046), **Preto** (RAL 9005) e **Verde Escuro** (RAL 6005)



PROPRIEDADES

- Primário e acabamento 2 em 1
- Aplicação direta sobre a ferrugem
- Excelente elasticidade
- Excelente adesão e durabilidade
- Utilização em todo o tipo de metais (leves e ferrosos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 14 a 15 m²/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 2 horas
- **Secagem repintura:** 4 horas
- **Secagem total:** 4 horas
(Obs.: 20°C)
- **Densidade:** 1,38g/ml
- **Teor de sólidos (em volume):** 47%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 140 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, isentas de poeiras, gordura, óleo e partículas/ferrugem não aderentes.

- Remover o óleo, a gordura e todas as outras contaminações superficiais por meio de limpeza alcalina ou de alta pressão (vapor) em combinação com detergentes apropriados.
- Remover a ferrugem e os revestimentos soltos por raspagem e escova de arame para St 3 (ISO 8501-1: 1988). Se necessário limpar com jato abrasivo ligeiro ou lixagem ligeira.
- Para superfícies já pintadas em bom estado, deve-se fazer uma lixagem prévia ligeira para criar rugosidade e melhorar a aderência do produto.
- Em metais leves deve efetuar-se uma lixagem prévia ligeira para criar rugosidade e melhorar a aderência do produto.
- Aplicar diretamente em metais ferrosos limpos e/ou corroído mas sem ferrugem solta.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto.
- Sem diluição.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar uniformemente 2 a 3 demãos de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo e pistola de ar comprimido ou airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água, imediatamente após aplicação.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **GESTO RESPONSÁVEL:**
 - Com a constante preocupação que a PPG tem pelo meio ambiente, apostamos em reduzir o impacto ambiental através da incremental utilização de plástico 100% reciclado contribuindo, desta forma, para a redução significativa dos níveis de poluição. A informação relativa à utilização de plástico reciclado consta em cada uma das nossas embalagens.
 - Não verta a tinta residual no esgoto. Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes do balde, esta pode ser encaminhada para o ecoponto amarelo.

- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, junte no balde material absorvente e deixe secar.
- Entregue as embalagens ainda com tinta em bom estado a instituições para que possam reutilizar o produto.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

